


# 再生クラッシャーランRC-40製造フローシート

株式会社ガイアテック  
岩元工場

CoとAsは個別に破碎処理



※上記フロー図はRC-40の生産用です。

# 再生クラッシャーランRC-40製造フロー写真

(株)ガイアテック 岩元工場

小割機  
・磁選機付き



大物材の小割

原料ビン



破碎プラントへの  
投入口

ジョークラッシャー

アストロ  
ジョー



一次破碎機

スクリーン



40mmスクリーン



磁選機①



磁選機②

マグネットで  
金属類の除去

ジャイレクラッシャー

DHジャイレ12-45



二次破碎機

インパクトクラッシャー

インペラー  
ブレーカー  
KAP-55N



三次破碎機

磁選機③



マグネットで  
金属類の除去

トロメルス  
クリーン



選別

トロメルス  
クリーン  
40mmフルイ



### 製品の製造



RC(40-0):Co 2杯  
RC(40-0):As 1杯  
新材C-40 2杯  
の混合・攪拌

### 製品



### 保管場所

再生クラッシャーランRC-40  
(Co 40% As 20% 新材 40%)



### 製品の使用状況



路盤材



基礎材



裏込材