

(有)始良技建 RC-30

(C o 50% + A s 10% + 新材40%) フロー詳細図

処分材受入れ



コンクリート塊ストック状況



アスファルト塊ストック状況



油圧ショベルによる小割作業
(磁選付き小割機)
(鉄筋・異物除去)



原材料投入ホッパー
(Co50%,As10%,新材40%を
それぞれ投入)



クラッシャーによる破碎



2次破碎ストック置場



2次破碎
(シュレッダーによる破碎)
2次ストック落ち口



シュレッダー後の様子
* 粉塵対策 (散水)



振動篩 (30mm*30mm)
* ここで30mm以下は
篩を通過後、製品落ち口へ



オーバーサイズ戻り
* 30mm以上は再び2次破碎
(シュレッダーへ)



人手による異物除去
* オーバーサイズ戻り時に
アルミ等除去



RC-30落ち口



RC-30ストック状況



RC-30(Co50%,As10%,新材40%)



裏込材



路盤材



基礎材