


再生砕石 (RC-30)製造フロー

有限会社轟木砕石

再生砕石 (RC-30)

(コンクリート塊50%+アスファルト塊10%+補足材(砕石)40%)



再生碎石(RC-30) 製造フロー

有限会社轟木砕石



①



②



③



(計量混合)



④



⑤



がれき類搬入

がれき類保管場所

小割(磁選機付き)

プラント投入前

一次破碎



⑥



⑦

オーバーサイズ



⑧

二次破碎



⑨



⑩

磁選機(金属類除去)

製品篩分け

製品

製品攪拌

RC-30


有限会社轟木砕石



30mm篩機



再生砕石
(RC-30)



路盤材



構造物裏込め材

構造物基礎砕石

