

# 【再生砕石RC-40】製造フロー図

配合割合 (Co70% : As30%)

(株)新都コーポレーション

搬入



・原材料（がれき類）の搬入

コンクリート殻  
アスファルト殻

荷下ろし



・原材料保管場所への荷下ろし

一時保管



CoとAsを区分して保管

小割・異物選別



・大物材の小割り  
・鉄筋等の異物除去

CoとAsは別々に処理

CoとAsの計量・混合



・タイヤショベル(1.9m<sup>3</sup>)にて計量・混合

Co : 7割 As : 3割

① Co 2杯 ② As 1杯

③ Co 2杯 ④ As 1杯

⑤ Co 2杯 ⑥ As 1杯

⑦ Co 1杯

破碎処理・異物除去



シングルトックルクラッシャ

- ・ラサ工業(株)3018ASTCにて破碎処理
- ・破碎後に鉄筋等の異物除去

フルイ機で選別



振動フルイ機

- ・フルイ機により40mm以下と40mm以上に選別
- ・40mm以上は再度破碎機ヘリターン



40mmフルイ

製品 (RC-40) 排出



- ・ふるい分けされた40mm以下のRC-40の搬出

製品



製品  
再生碎石RC-40

製品の使用状況

路盤材	裏込材	基礎材