


# 再生砕石 (RC-30) 製造フロー

五色産業(有)



原材料(コンクリート塊、アスファルト塊)の搬入



原材料保管場所へ荷下ろし  
CoとAsは別々に保管



磁選機付小割機  
・大きい廃材の小割  
・磁選機で鉄筋等の異物除去  
・Co殻、As殻は別々に小割



・パワーショベルのバケットで  
CoとAsを1対1で混合して投入



破砕ユニット  
・(株)中山鉄工所 HFA4M型  
にて破砕処理



・破砕後、磁選機で異物除去

スクリーンで選別



30mmスクリーン

選別機（スクリーン）  
 ・(株)中山鉄工所 PBS750型  
 ・30mmスクリーンで選別  
 ・30mmオーバーは再度、破砕ユニットで破砕



RC-30  
(1対1)

新材 C-30

・ホイールローダーで RC-30 と C-30 を  
3対2で混合・攪拌

RC-30とC-30の混合

RC-30 : 3 , C-30 : 2  
の割合で混合



製品 再生砕石 (RC-30)

Co 30% As 30% 新材 40%



製品の使用状況



路盤材



基礎砕石



裏込砕石