


再生路盤材(RC-40) 製造フロー

さつまアスコン(株)鹿児島シーサイドアスコン



再生路盤材(RC-40)

製造フロー写真①

さつまアスコン(株)鹿児島シーサイドアスコン

Co塊ストック状況



Co塊小割

磁選機等で異物の除去



As塊ストック状況



再生路盤材(RC-40)

製造フロー写真②

さつまアスコン(株)鹿児島シーサイドアスコン



As塊小割
異物の除去



ホイールローダーを使用
してCoガラ9・Asガラ1
で混合



原料ホッパーに原料を
投入

さつまアスコン(株)鹿児島シーサイドアスコン



1次破碎機

ロールクラッシャ



第1磁選機

金属類の異物除去



2次破碎機

インパクトクラッシャ

さつまアスコン(株)鹿児島シーサイドアスコン



第2磁選機

金属類の異物除去



振動篩



40mmスクリーン

打ち抜き網

再生路盤材(RC-40)

製造フロー写真⑤

さつまアスコン(株)鹿児島シーサイドアスコン



製品出口

製品ストック状況



製品

再生路盤材RC-40

(Co90% As10%)



製品

再生路盤材RC-40

(Co90% As10%)

再生路盤材(RC-40)

利用状況

さつまアスコン(株)鹿児島シーサイドアスコン



製品の利用状況



製品の利用状況



製品の利用状況