


再生砕石(RC-40)製造フロー図

(株)塩田建設



コンクリート塊搬入



アスファルト塊搬入



コンクリート塊置場



アスファルト塊置場



コンクリート塊小割



アスファルト塊小割



コンクリート・アスファルト

破碎プラントで破碎

(株)中山鉄工所製
HFA4M型
ジョークラッシャで破碎処理



磁選機で金属除去

破碎プラント搭載の磁選機
で金属類の除去



振動ふるい機で選別

(株)中山鉄工所製
PBS750型
振動ふるい機で選別処理



40mmスクリーン

40mmスクリーンで選別
通過した物を製品とする
オーバーサイズは、再度
破碎機に投入し破碎



コンクリート・アスファルト

破碎・選別後の製品出口



混合・攪拌




製品
再生碎石 (RC-40)
Co80%, As20%



製品の使用状況



路盤材



基礎材



裏込材